AIDIMA

Referencia: 0810119-03 D
Hoja de encargo: 20800657

INFORME DE ENSAYO REALIZADO POR EL LABORATORIO DE AIDIMA. S. C.

Empresa: ESCALERAS NAVARRA, S. L.
Dirección: POLG. INDUS. COMARCA-2 C/ A, Nº 29
Población: 31191 BARBATAIN (NAVARRA)
Teléfono: 94 832 53 74
C.I.F.: B – 31.770.084

Producto: Escalera Tijera (3 M. P/CANTO)
Ref.: T10C de Madera.

Fecha recepción: 20/06/2008
Fecha inicio ensayos: 1/12/2008
Fecha finalización ensayos: 18/12/2008

Muestra suministrada por el cliente, correspondiente a ensayos para la obtención del Símbolo de Calidad (S. C.)

ENSAYOS REALIZADOS	MÉTODO DE ENSAYO	RESULTADO
Requisitos de los materiales. Escaleras de madera	UNE EN 131-2:94	Diferencias de color: No se observan CORRECTO Nudos: CORRECTO Bolsas de resina: CORRECTO Fendas: No se observan CORRECTO Dirección de la veta > 100 mm/m CORRECTO Veta espiral: CORRECTO Anchura media de los anillos de crecimiento CORRECTO

CONCLUSIONES:

La muestra ensayada cumple los requisitos contemplados en la norma UNE EN 131-2:1994.

Fecha: 18 de diciembre de 2008

Fdo: José Mollà Landete
Departamento de Materiales de AIDIMA

El resultado del presente ensayo no concierne más que a la muestra ensayada.
Este documento no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización expresa del laboratorio.

Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13
Apartado nº 50 - 46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA
Tel.: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85
E-mail: aidima@aidima.es
www.aidima.es

AIDIMA

Referencia: 0806101-08 C
Hoja de encargo: 20800657

INFORME DE ENSAYO REALIZADO POR EL LABORATORIO DE AIDIMA. S. C.



Empresa: ESCALERAS NAVARRA, S. L.
Dirección: POLG. INDUS. COMARCA-2 C/ A, Nº 29
Población: 31191 BARBATAIN (NAVARRA)
Teléfono: 94 832 53 74
C.I.F.: B – 31.770.084

Producto: Escalera extensible manual (11 peldaños)
Ref.: CT6 de Madera.

Fecha recepción: 20/06/2008
Fecha inicio ensayos: 1/12/2008
Fecha finalización ensayos: 18/12/2008

Muestra suministrada por el cliente, correspondiente a ensayos para la obtención del Símbolo de Calidad (S. C.)

ENSAYOS REALIZADOS	MÉTODO DE ENSAYO	RESULTADO
Requisitos de los materiales. Escaleras de madera	UNE EN 131-2:94	Diferencias de color: No se observan CORRECTO Nudos: CORRECTO Bolsas de resina: CORRECTO Fendas: No se observan CORRECTO Dirección de la veta: 100 mm/m CORRECTO Veta espiral: 40 mm/m CORRECTO Anchura media de los anillos de crecimiento CORRECTO

CONCLUSIONES:
La muestra ensayada cumple los requisitos contemplados en la norma UNE EN 131-2:1994.

Fecha: 18 de diciembre de 2008

Fdo: José Mollà Landete
Departamento de Materiales de AIDIMA

El resultado del presente ensayo no concierne más que a la muestra ensayada.
Este documento no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización expresa del laboratorio.

Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13
Apartado nº 50 - 46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA
Tel.: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85
E-mail: aidima@aidima.es
www.aidima.es

AIDIMA

Referencia: 0806101-10 C
Hoja de encargo: 20800657

INFORME DE ENSAYO REALIZADO POR EL LABORATORIO DE AIDIMA. S. C.

Empresa: ESCALERAS NAVARRA, S. L.
Dirección: POLG. INDUS. COMARCA-2 C/ A, Nº 29
Población: 31191 BARBATAIN (NAVARRA)
Teléfono: 94 832 53 74
C.I.F.: B – 31.770.084

Producto: Escalera Tijera (3 M. P/CANTO)
Ref.: T10C de Madera.

Fecha recepción: 20/06/2008
Fecha inicio ensayos: 1/12/2008
Fecha finalización ensayos: 18/12/2008

Muestra suministrada por el cliente, correspondiente a ensayos para la obtención del Símbolo de Calidad (S. C.)

ENSAYOS REALIZADOS	MÉTODO DE ENSAYO	RESULTADO
Requisitos de los materiales. Escaleras de madera	UNE EN 131-2:94	Diferencias de color: No se observan CORRECTO Nudos: CORRECTO Bolsas de resina: No se observan CORRECTO Fendas: No se observan CORRECTO Dirección de la veta: 100 mm/m CORRECTO Veta espiral: No se observa CORRECTO Anchura media de los anillos de crecimiento CORRECTO

CONCLUSIONES:
La muestra ensayada cumple los requisitos contemplados en la norma UNE EN 131-2:1994.

Fecha: 18 de diciembre de 2008

Fdo: José Mollà Landete
Departamento de Materiales de AIDIMA

El resultado del presente ensayo no concierne más que a la muestra ensayada.
Este documento no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización expresa del laboratorio.

Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13
Apartado nº 50 - 46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA
Tel.: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85
E-mail: aidima@aidima.es
www.aidima.es

AIDIMA

Referencia: 0810119-03 C
Hoja de encargo: 20800657

INFORME DE ENSAYO REALIZADO POR EL LABORATORIO DE AIDIMA. S. C.

Empresa: ESCALERAS NAVARRA, S. L.
Dirección: POLG. INDUS. COMARCA-2 C/ A, Nº 29
Población: 31191 BARBATAIN (NAVARRA)
Teléfono: 94 832 53 74
C.I.F.: B – 31.770.084

Producto: Escalera Tijera (3 M. P/CANTO)
Ref.: T10C de Madera.

Fecha recepción: 20/06/2008
Fecha inicio ensayos: 1/12/2008
Fecha finalización ensayos: 18/12/2008

Muestra suministrada por el cliente, correspondiente a ensayos para la obtención del Símbolo de Calidad (S. C.)

ENSAYOS REALIZADOS	MÉTODO DE ENSAYO	RESULTADO
Requisitos de los materiales. Escaleras de madera	UNE EN 131-2:94	Densidad de la madera - Largueros (madera de pino): 564 kg/m^3 - Peldaños (madera de haya): 710 kg/m^3 CORRECTO Contenido en humedad - Largueros (madera de pino): 9,9 % - Peldaños (madera de haya): 9,6 % CORRECTO

CONCLUSIONES:

La muestra ensayada cumple los requisitos contemplados en la norma UNE EN 131-2:1994, para los ensayos realizados.

Fecha: 18 de diciembre de 2008

Fdo: José Mollà Landete
Departamento de Materiales de AIDIMA

El resultado del presente ensayo no concierne más que a la muestra ensayada.
Este documento no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización expresa del laboratorio.

Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13
Apartado nº 50 - 46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA
Tel.: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85
E-mail: aidima@aidima.es
www.aidima.es

AIDIMA

Referencia: 0806101-04 C
Hoja de encargo: 20800657

INFORME DE ENSAYO REALIZADO POR EL LABORATORIO DE AIDIMA. S. C.

Empresa: ESCALERAS NAVARRA, S. L.
Dirección: POLG. INDUS. COMARCA-2 C/ A, Nº 29
Población: 31191 BARBATAIN (NAVARRA)
Teléfono: 94 832 53 74
C.I.F.: B – 31.770.084

Producto: Escalera combinada (10 peldaños)
Ref.: FC010 de Fibra.

Fecha recepción: 20/06/2008
Fecha inicio ensayos: 1/12/2008
Fecha finalización ensayos: 18/12/2008

Muestra suministrada por el cliente, correspondiente a ensayos para la obtención del Símbolo de Calidad (S. C.)

ENSAYOS REALIZADOS	MÉTODO DE ENSAYO	RESULTADO
Dureza Barcol - Larguero - Peldaño	UNE EN 131-2:94 UNE EN 59	49 51
Solidez del color a la luz (valoración escala de grises)	EN ISO 4892-2:2006	5
Resistencia a la humedad. Condensación continua. Unión larguero-peldaño (valoración)	EN ISO 6270-1:2002	CORRECTO

CONCLUSIONES:
La muestra ensayada cumple los requisitos contemplados en la norma UNE EN 131-2:1994.

Fecha: 18 de diciembre de 2008

Fdo: José Mollà Landete
Departamento de Materiales de AIDIMA

El resultado del presente ensayo no concierne más que a la muestra ensayada.
Este documento no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización expresa del laboratorio.

Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13
Apartado nº 50 - 46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA
Tel.: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85
E-mail: aidima@aidima.es
www.aidima.es